

挤压成形传动轴防尘罩

辽宁省凌河汽车底盘厂 (凌源 122502) 王 力

我厂是传动轴专业生产厂,为适应多品种、小批量加工的要求,对传动轴防尘罩(图1)采用车床挤压成形的方法加工,取得较好效果。




图 1

由于传动轴的品种、型号不同,所需防尘罩的长度

l 及孔径 D 不同,制作方法如下:

1. 取材

我们可以直接利用传动轴轴管的下管余料, ($\phi 89\text{mm} \times 2.5\text{mm}$)。取长度 $l + (89 - D)/4$ 。




图 2 挤压刀具

2. 制作刀具

取一个 205 轴承,安装在刨出缺口的刀杆上(类似滚花刀),使轴承外圈自由转动,如图2所示,即成为挤压刀具。

3. 挤压成形

在车床上用三爪自定心卡盘夹紧外圈。

(1) 车削毛毡槽 一般情况车削长度为 $l - l_1$,保留厚度 $1.00 \sim 1.25\text{mm}$ 。如图3所示。




图 3

(2) 挤压成形 换用挤压刀具,车床转速取 $1000 \sim 1400\text{r/min}$,手动横向往进给,先进给 $0.1 \sim 0.2\text{mm}$,摩擦管外壁,使之受热,大约 $10 \sim 15\text{s}$




图 4

左右。开始进刀挤压管壁,往复 $3 \sim 4$ 次,逐步进给成形,达到尺寸要求,然后再换车刀圆一下孔径

D ,即可停止。如图4所示。

4. 粘接毛毡

将毡子剪成要求的毡条,用大力神胶将毡条粘在毡槽内,如图1,放置 2h 左右,即可装轴使用。

该制作方法的优点是:

(1) 可根据客户要求随意制作,解决时间紧迫、制作难问题。

(2) 就地取材,利用传动轴轴管的下管余料制作,节省资金,再生价值。

(3) 制作方便简单、快速,大约 $2 \sim 3\text{min}$ 。

(4) 圆角均匀,表面光滑,完全符合要求,合格率 100% ,客户满意。(收稿日期:20030615)

信息 2003 维改展最新动态

“2003 年中国国际机电装备维修与改造暨备品配件展览会”[简称维改展],将于 2003 年 11 月 11 ~ 13 日在北京中国国际展览中心举行。本次展会将展示国内外最先进机电装备维修与改造新技术、新工艺、新材料、新设备,具体内容包括数控与自动化技术、设备状态监测与诊断技术、表面维修工程与特种修理技术、润滑与液压修复技术等,预计共 300 个展位,展览面积近万平方米。同期将召开第五届全国数控装备使用、维修与改造经验交流会。并举办产品推荐、维改企业资质认证等活动,以此掀开中国机电装备维修与改造新的高潮。

目前招商工作进展顺利,全国维改、科研单位及相关配套生产企业等 150 个单位已确定参展。本届展会之所以首次举办获得企业重视,其主要是展会宗旨“提高维改技术,推动维改工作,促进维改贸易、繁荣维改市场”切合机电行业实际状况。另外,一批国内外著名的企业已荟萃展览会,他们带来的技术产品代表着当今国内外维改行业先进的水平,许多产品是首次显露,具备较高的技术含量,这些企业的确定,使本次展会变得“大有可观”。组委会并将建立机电用户数据库,自 10 月起投入使用,以确保展会参展效果。此外,第五届维改经验交流会也是重点之重。

在此我们感谢机电行业同仁对展会的大力支持,诚挚欢迎您参与本次盛会,共享大举!