

滚压技术在工程机械车桥壳体加工上的应用

一拖(洛阳)车桥有限公司 (河南 471003) 朱玲敏 何革娟 赵显亮 陈 重

我公司KC8及KCE轮式挖掘机车桥等工程机械类车桥自投产以来,其中制动器壳体液压缸孔的加工,无法保证表面粗糙度要求,油腔出现窜腔现象,严重影响该类型产品的质量。为此,如何提高制动器壳体液压缸孔的表面粗糙度值水平,且不降低生产效率显得尤为重要。

1. 加工分析及方案优化

制动器壳体,材料为QT600-3,铸件硬度要求为190~270HBW,要求腔体经5MPa油压试验不允许有渗漏。制动器壳体的液压缸孔,孔径为 $\phi 182^{+0.072}_0$ mm、 $\phi 219^{+0.072}_0$ mm,表面粗糙度值要求为 $R_a=0.8\mu\text{m}$,最初采取的工艺是采用大内圆磨床加工,因种种原因,效果始终不好,表面粗糙度值仅能达到 $R_a=1.6\mu\text{m}$,甚至 $R_a=3.2\mu\text{m}$,而且在磨床上加工,生产效率很低,制约了产品的出产;后采用了精车后留0.02mm余量,用细砂布抛光的方法,表面粗糙度值能够保证在 $R_a=1.6\mu\text{m}$ 左右,但是在售后服务中,仍会出现该油腔渗漏现象。

采用滚压技术是解决这个难题的一种好途径,在一定程度上可取代并优于磨、珩磨、研磨、精铰、精镗和精车等传统工艺,省时,省力,省费用。

2. 滚压技术介绍

滚压技术是一种压力光整加工,是利用金属在常温状态的冷塑性特点,利用滚压刀具对工件表面施加一定的压力,使工件表层金属产生塑性流动,填入到原始残留的低凹波谷中,而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形,使表层组织冷硬化和晶粒变细,形成致密的纤维状,并形成残余应力层,硬度和强度提高,从而改善了工

件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法,因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的,是磨削、车削无法做到的。

滚压技术具有以下性能特点:

(1) 产品表面预留滚压量后,用镜面滚压工具一次精压就可以使铸铁产品表面粗糙度值从 $R_a=6.3\mu\text{m}$ 左右降低到 $R_a=0.4\sim 0.2\mu\text{m}$ 。

(2) 具有机械微调装置,最大调整范围0.4mm,精度控制0.005mm以内,通孔盲孔都可以加工,加工范围 $\phi 5\sim \phi 250\text{mm}$,适合批量生产。

(3) 加工面滚压后其耐磨性得到提高的同时疲劳强度也增加了30%,提高了密封性,也消除了早期磨损,使其具有切削加工中无法得到的优点。

(4) 该工具工作效率极高,例如 $\phi 100\text{mm}\times 300\text{mm}$ 孔,1.5min内就可加工完; $\phi 30\text{mm}\times 40\text{mm}$ 孔,10s内就可加工完成。

(5) 该工具工效高,操作简便,可长期使用,维修费用低,工具刀体部位不会磨损,只是转动部位的滚柱和心轴会磨损,严重后只要更换即可,使用寿命长:钢件一般可加工5 000~8 000件,铝件可加工50 000~80 000件,批量生产成本非常低。

(6) 使用广泛,可以在普通的车床、钻床、镗床、铣床、CNC加工中心或者数控机床刀架上使用。

3. 采取措施

针对KC8左右制动器壳体 $\phi 182\text{H}8$ 、 $\phi 219\text{H}8$ 大孔径的加工,选用通用型滚压工具(见图1),安装在车床小刀架上使用:高度 $H=25\text{mm}$,前端直

径为45mm。此刀具也可以用于滚压外圆。

4. 滚压过程及参数

KC8左右制动器壳体 $\phi 182H8$ 、 $\phi 219H8$ 大孔径滚压：滚压前孔径留0.03~0.05mm余量；把



图 1

通用型滚压刀安装在车床小刀架上，用百分表拉直滚压刀滚柱母线后，压紧滚压刀。对刀后进刀至尺寸，工件转动进行加工。转速与进给（供参考）：100~150r/min，进给量1.2~3.0mm/r，KC8左右制动器壳体滚压过程如图2、图3所示。KC8左右制动器壳体滚压后测量及滚压前后对比如图4、图5所示。




图 2




图 3



图 4




图 5

5. 拓展应用

针对行星架壳体4个 $\phi 40.5^{+0.025}_{-0}$ mm行星孔，选用3#莫氏锥柄滚压刀装在摇臂钻床上来进行最后的精加工。滚压刀刀头直径为40.5mm，调整范围为 $\phi (40.5 \pm 0.2)$ mm，精度控制为0.005mm以内。加工时我们将滚压刀刀头直径调整至 $\phi 40.5^{+0.01}_{-0}$ mm，滚压前孔径留0.02~0.03mm余量，转速与进给（供参考）：400~800r/min，进给量0.3~1.0 mm/r。行星架孔在摇臂钻床上滚压如图6所示。

与铰削相比，滚压技术可有效获得更小的加工表面粗糙度及硬度值，能够同时达到光整加工及强化两种目的，且加工效率明显提高。故工程机械

车桥壳体如中央壳体、左右制动壳体、左右半轴壳体、轮毂、行星架等零件的关键加工面均可采用该技术进行加工，有效提高了零件的封油特性。




图 6

6. 结语

通过对比滚压前后的加工表面粗糙度值，证明采用滚压刀，一次精压就可以使铸铁产品表面粗糙度值从 $R_a=3.2 \mu m$ 左右降低到在 $R_a=0.4 \sim 0.2 \mu m$ 。硬度由176HBW增加至214HBW，尤其对于大孔径的表面粗糙度值的降低效果尤为明显。在车床上加工内孔时可以与车刀同时装夹，车削完成后，立即进行滚压工步，与常规的转至内圆磨加工比较，效率提高20倍左右，同时加工成本大大降低。

采用滚压刀的加工方法在我公司是首例，有效解决了由于加工问题所导致的工程机械车桥壳体的渗漏现象，提高了产品的品质，潜在价值不容小觑。同时，大大缩短了加工周期，且降低了对机床加工精度的要求。MW（收稿日期：20130125）

硬质合金滚压工具

本单位生产硬质合金滚压工具已有30余年历史。滚压加工广泛运用于机械加工、液压、重型机械等行业，是一种对机械零件表面进行光整和强化的工艺，它利用硬质合金滚轮对工件表面施加压力，使其表面产生塑性变形，达到修整表面微观几何形状、降低表面粗糙度值的目的，同时可提高表面硬度。滚压后，使零件表面粗糙度值从 $R_a=6.3 \sim 1.6 \mu m$ 降低到 $R_a=0.8 \sim 0.1 \mu m$ ，实现以滚代磨。本单位还可根据用户要求，生产、加工各类型硬质合金制品及硬质合金模具。

靖江市城北合力滚压技术服务部（原国营靖江汽车修造厂）

地址：江苏靖江市真武河北路47号

联系人：蒋文宏 手机：13327780598

邮编：214500 电话：0523-84832767

传/真：0523-82853000 E-mail: jwh@sina.com

广告查询编号：1008