

品質試験報告書

ターナー色彩 株式会社 殿

試験番号 25019006207-1 (1/2)
2019 年 9 月 13 日

受付月日 2019 年 9 月 9 日
品名・品番 ミルクペイント for Wall 室内かべ用
ジンジャーシロップ
数 量 2

一般財団法人 ボーケン品質評価機構
BOKEN
大阪機能性試験センター
〒552-0021 大阪市港区築港1-6-24
TEL 06-6577-0200(代表)
FAX 06-6577-0210

〔試験項目〕 抗菌性試験
〔試験方法〕 JIS Z 2801 : 2012 (フィルム密着法)
〔試験菌株〕 黄色ぶどう球菌 *Staphylococcus aureus* NBRC 12732
〔試験結果〕

無加工試験片		生菌数の常用対数値
無加工試験片	接種直後 [U_0]	4.18
未加工品	24時間後 [U_t]	4.02

(接種直後の測定にはポリエチレンフィルム(弊機構所有)を使用)

試料名	24時間培養後の 生菌数の常用対数値 [A_t]	抗菌活性値
加工品	< 0.40	3.6

(注) 試験菌液接種量 : 0.1 ml (被覆フィルムの表面積 : 4 cm²)

〔参考〕

算出方法: 抗菌活性値は、 $U_t - A_t$ で計算した。
抗菌性能評価基準は抗菌活性値で 2.0 以上あること。

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



25019006207

品質試験報告書

ターナー色彩 株式会社 殿

試験番号 25019006207-1 (2/2)

2019 年 9 月 13 日

受付月日 2019 年 9 月 9 日
品名・品番 ミルクペイント for Wall 室内かべ用
ジンジャーシロップ
数 量 2

一般財団法人 ボーケン品質評価機構
BOKEN
大阪機能性試験センター
〒552-0021 大阪市港区築港1-6-24
TEL 06-6577-0200(代表)
FAX 06-6577-0210

〔試験項目〕 抗菌性試験
〔試験方法〕 JIS Z 2801 : 2012 (フィルム密着法)
〔試験菌株〕 大腸菌 *Escherichia coli* NBRC 3972
〔試験結果〕

無加工試験片		生菌数の常用対数値
無加工試験片	接種直後 [U_0]	4.13
未加工品	24時間後 [U_t]	6.09

(接種直後の測定にはポリエチレンフィルム(弊機構所有)を使用)

試料名	24時間培養後の 生菌数の常用対数値 [A_t]	抗菌活性値
加工品	< 0.40	5.6

(注) 試験菌液接種量 : 0.1 ml (被覆フィルムの表面積 : 4 cm²)

〔参考〕

算出方法: 抗菌活性値は、 $U_t - A_t$ で計算した。
抗菌性能評価基準は抗菌活性値で 2.0 以上あること。

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



25019006207