

品質試験報告書

ターナー色彩 株式会社 殿

試験番号 S0118000621

(29018000421-1) (1/1)

2018 年 5 月 2 日

品名・品番

1 ミルクペイント for Wall 室内かべ用

2 空試験

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN

大阪事業所

〒552-0021 大阪市港区築港1-6-24

TEL 06-6577-0200 FAX 06-6577-0210

試験項目：消臭性試験

試験結果：

項目	区分	1	2	3	4
消臭性	濃度 (ppm)				
	アンモニア				
	2時間後	9.1	82.3		
	4時間後	6.0	78.5		
	24時間後	2.8	65.4		
	硫化水素				
	2時間後	1.3	4.0		
	4時間後	0.4	4.0		
	24時間後	0.01未満	3.9		
	メチルメルカプタン				
	2時間後	6.7	8.0		
	4時間後	6.0	8.0		
	24時間後	3.1	8.0		

消臭性試験方法：検知管法

試験容器：5LスマートバッグPA

容器内のガス量：3L

ガス測定方法：検知管

ガス初発濃度：アンモニア 100 ppm

硫化水素 4 ppm

メチルメルカプタン 8 ppm

試験試料：検知管法 依頼者提出試料(20×15cm)

空試験：試料を入れないで同様に操作したもの

測定時間：2、4、24時間後

備考：

品名・品番 硬質塩ビ板塗装品

1	2	3	4
見本は貼付 できません	見本は貼付 できません		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。

公印の無い報告書は正式なものではありません。



S0118000621